



**Güteüberwachte Erzeugnisse**  
**Liste 1/2004 – Stand vom 01. August 2004**  
(Fortsetzung auf der Rückseite)

Werk <sup>1)</sup>	EN 12620 Beton			EN 13043 Decken			BT		ZKK		EN 13242 uOT		uUT	
	F	LA	PSV	F	LA	PSV	F	LA	F	LA	F	LA	F	LA
<b>Burgenland:</b>														
Badersdorf	F <sub>1</sub>	10	46	0/2	F <sub>1</sub>	10	46						F <sub>1</sub>	13
Königsdorf													F <sub>1</sub>	36
Pauliberg				0/2	F <sub>1</sub>	17	53	F <sub>1</sub>	19				F <sub>1</sub>	21
Pilgersdorf				0/2	F <sub>1</sub>	20	45						F <sub>1</sub>	29
Rumpersdorf				0/2	F <sub>1</sub>	18	40						F <sub>1</sub>	20
Wimpassing (Fröstl)										F <sub>1</sub>	29		F <sub>1</sub>	36
Wimpassing (Schrauf.)				0/2									F <sub>1</sub>	39
<b>Kärnten:</b>														
Eberstein				0/2	F <sub>1</sub>	19	36	F <sub>1</sub>	24	F <sub>1</sub>	24		F <sub>1</sub>	27
Gösseling				0/2	F <sub>1</sub>	24	37						F <sub>1</sub>	23
Kellerberg				0/2	F <sub>1</sub>	20	39			F <sub>1</sub>	22		F <sub>1</sub>	26
<b>Niederösterreich:</b>														
Atzelsdorf				0/2	F <sub>1</sub>	28	44						F <sub>1</sub>	30
Bad Deutsch Altenburg				0/2	F <sub>1</sub>	20	41	F <sub>1</sub>	24	F <sub>1</sub>	29			
Berndorf				0/2	F <sub>1</sub>	20	42							
Bernhards													F <sub>1</sub>	25
Brunn/Walde				0/4				F <sub>1</sub>	30				F <sub>1</sub>	35
Dietmannsdorf													F <sub>1</sub>	22
Eibenstein (LK S)				0/2	F <sub>1</sub>	16	51						F <sub>1</sub>	29
Eibenstein (LK III)				0/2	F <sub>1</sub>	17	50							
Elsenreith	F <sub>1</sub>	27		0/2				F <sub>1</sub>	27				F <sub>1</sub>	39
Gaaden				0/2	F <sub>1</sub>	19	32	F <sub>1</sub>	19	F <sub>1</sub>	25			
Gaming													F	
Geiseben				0/4	F <sub>1</sub>	21	39	F <sub>1</sub>	21	F <sub>1</sub>	29		F <sub>1</sub>	29
Gießhübl										F <sub>1</sub>	18			
Gottsdorf								F <sub>1</sub>	24					
Greinsfurth				0/2				F <sub>1</sub>	21					
Gresten													F	
Großau	F <sub>1</sub>	21			F <sub>1</sub>	21	38	F <sub>1</sub>	21					
Hainfeld				0/2				F <sub>1</sub>	25				F <sub>1</sub>	25
Kleinzell										F <sub>1</sub>	29	F <sub>1</sub>	33	
Limberg	F <sub>1</sub>	20	48	0/2	F <sub>1</sub>	20	48			F <sub>1</sub>	27		F <sub>1</sub>	27
Loja-Persenbeug				0/2	F <sub>1</sub>	15	51						F <sub>1</sub>	28
Mannersdorf								F <sub>1</sub>	20	F <sub>1</sub>	21			
Maria Raisenmarkt				0/2	F <sub>1</sub>	27				F <sub>1</sub>	27			
Meidling/Thale (LA <sub>20</sub> )	F <sub>1</sub>	19	51	0/2	F <sub>1</sub>	19	51	F <sub>1</sub>	19				F <sub>1</sub>	25
Meidling/Thale (LA <sub>25</sub> )	F <sub>1</sub>	23		0/2	F <sub>1</sub>	23	48	F <sub>1</sub>	23					
Münchreith													F <sub>1</sub>	25
Neuhaus										F <sub>1</sub>	29		F <sub>1</sub>	32
Neunkirchen	F <sub>1</sub>													
Niederschrems				0/2	F <sub>1</sub>	19	50	F <sub>1</sub>	24				F <sub>1</sub>	29
Nussdorf				0/2	F <sub>1</sub>	20	44						F <sub>1</sub>	24
Pöchlarn					F <sub>1</sub>	19	48			F <sub>1</sub>	30		F <sub>1</sub>	30
Ramsau (Hainfeld)				0/2	F <sub>1</sub>	19	44			F <sub>1</sub>	25			
Raxendorf				0/4				F <sub>1</sub>	24				F <sub>1</sub>	28
Röhrbach				0/2	F <sub>1</sub>	19	38						F <sub>1</sub>	23
Rohrendorf	F <sub>1</sub>													
Rohr im Gebirge	F <sub>1</sub>	24	36	0/2	F <sub>1</sub>	24	36							
Sollenau													F	
Spielberg	F													
Trasmauer	F <sub>1</sub>													
Türnitz				0/2	F <sub>1</sub>	20	36			F <sub>1</sub>	29		F <sub>1</sub>	29
Weißbach				0/2	F <sub>1</sub>	25	36							
Winkl													F <sub>1</sub>	40
Wörnharth													F <sub>1</sub>	44
Ybbsitz													F	

1) Prüfergebnisse CE-gekennzeichneter bzw. beantragter Produkte sind **aufrecht fett** gedruckt, Prüfergebnisse gemäß ONORM und RVS aus der Liste 1/2003 *kursiv dünn*.

Legende: BT = bituminöse Tragschichte, ZKK = zentralgemischte Kantkörnung, uOT = ungebundene Obere Tragschichte, uUT = ungebundene Untere Tragschichte, F = Frost-Tau-Widerstand, LA = Los-Angeles-Wert, PSV = Reibungsbeiwert nach Polieren



**Güteschutzverband der Österreichischen Kies-, Splitt- und Schotterwerke**  
**Wiedner Hauptstraße 63, Postfach 329, 1045 Wien**

**Güteüberwachte Erzeugnisse**  
**Liste 1/2004 – Stand vom 01. August 2004**  
 (Fortsetzung von der Vorderseite)

Werk <sup>1)</sup>	EN 12620 Beton			EN 13043 Decken			BT		ZKK		EN 13242 uOT		uUT	
	F	LA	PSV	F	LA	PSV	F	LA	F	LA	F	LA	F	LA
<b>Oberösterreich:</b>														
Ehrenfeld													F <sub>1</sub>	20
Gunskirchen				0/4	F <sub>1</sub>	19	45							
Kaufing											F <sub>1</sub>	22	F <sub>1</sub>	22
Leithen				0/2	F <sub>1</sub>	20	47							
Lindenlach								F <sub>1</sub>	23					
Linz (LD)				0/2	F <sub>1</sub>	11	51 <sup>2)</sup>							
Ohlsdorf	F <sub>1</sub>	21		0/4	F <sub>1</sub>	19	46				F <sub>1</sub>	21	F <sub>1</sub>	21
Riedlberg								F <sub>1</sub>	29	F <sub>1</sub>	30		F <sub>1</sub>	30
Sarmingstein													F <sub>1</sub>	40
Stadl Paura				0/4	F <sub>1</sub>	18								
Steyregg				0/2	F <sub>1</sub>	19	47							
Viecht	F <sub>1</sub>	20		0/4	F <sub>1</sub>	20	45						F <sub>1</sub>	20
Vorchdorf	F <sub>1</sub>	19		0/4	F <sub>1</sub>	18	46			F <sub>1</sub>	21	F <sub>1</sub>	19	F <sub>1</sub> 19
<b>Salzburg:</b>														
Saalfelden	F <sub>1</sub>	14	55	0/2	F <sub>1</sub>	14	55	F <sub>1</sub>	16				F <sub>1</sub>	23
<b>Steiermark:</b>														
Donawitz (LD)				0/2	F <sub>1</sub>	12	53 <sup>3)</sup>							
Gradenberg		0/4		0/2	F <sub>1</sub>	24	40						F <sub>1</sub>	27
Katsch				0/2	F <sub>1</sub>	20	48	F <sub>1</sub>	23				F <sub>1</sub>	24
Klösch	F <sub>1</sub>	13	50	0/2	F <sub>1</sub>	13	50	F <sub>1</sub>	24				F <sub>1</sub>	26
Murau													F <sub>1</sub>	27
Neustift				0/2	F <sub>1</sub>	24	33						F <sub>1</sub>	29
Possegg				0/4				F <sub>1</sub>	24				F <sub>1</sub>	32
Preg				0/2	F <sub>1</sub>	16	51			F <sub>1</sub>	21			
Salla													F	
<b>Tirol:</b>														
Kitzbühel				0/2	F <sub>1</sub>	15	53	F <sub>1</sub>	24			F <sub>1</sub>	24	
Matrei													F	
<b>Vorarlberg:</b>														
Au													F	
Galina h					F <sub>1</sub>	17	51							
Galina w				0/2	F <sub>1</sub>	17								
Hirschegg													F	
Hohenems				0/2	F <sub>1</sub>	20	45							
Rankweil				0/2	F <sub>1</sub>	18	48							
Röthis				0/2										
Schesa				0/2	F <sub>1</sub>	17	45							
Schnepfau												F		
<b>Bayern:</b>														
Waldkirchen				0/2	F <sub>1</sub>	20	53						F	
Wotzdorf				0/2	F <sub>1</sub>	19	53						F	

2) PSV = 60 nach 24 stündiger Wasserlagerung  
 3) PSV = 61 nach 24 stündiger Wasserlagerung

Legende: BT = bituminöse Tragschichte, ZKK = zentralgemischte Kantkörnung, uOT = ungebundene Obere Tragschichte, uUT = ungebundene Untere Tragschichte, F = Frost-Tau-Widerstand, LA = Los-Angeles-Wert, PSV = Reibungsbeiwert nach Polieren