



Güteüberwachte Erzeugnisse
Liste 2005 vom 1. September 2005¹⁾

Werk ²⁾	EN 12620 Beton			EN 13043						EN 13242				
	F	LA	PSV	Decken			BT		ZKK		uOT		uUT	
	F	LA	PSV	F	LA	PSV	F	LA	F	LA	F	LA	F	LA
Burgenland:														
Badersdorf				F ₁	9	40			F ₁	11	F ₂	11	F ₁	11
Königsdorf											F ₂	34	F ₁	34
Pauliberg				F ₁	15	52	F ₁	22					F ₁	22
Pilgersdorf				F ₁	19	44							F ₁	31
Rumpersdorf				F ₁	15	44							F ₁	24
Wimpassing (Fröstl)				F ₁	23	42	F ₁	23	F ₁	23			F ₁	23
Wimpassing (Schrauf.)													F ₂	39
Kärnten:														
Eberstein				F ₁	22	36	F ₁	22						
Kellerberg				F ₁	21	38								
Niederösterreich:														
Atzelsdorf				F ₁	28	48								
Bad Deutsch Altenburg				F ₁	20	42	F ₁	24	F ₁	24				
Bernhards													F ₁	26
Brunn/Walde													F ₁	30
Dietmannsdorf													F ₁	22
Eibenstein (LK S)				F ₁	16	51								
Eibenstein (LK III)				F ₁	17	50								
Elsenreith							F ₁	29					F ₁	38
Gaaden				F ₁	16	33			F ₁	26			F ₁	27
Geiseben				F ₁	20	40			F ₁	26			F ₁	26
Gießhübl									F ₁	17				
Gottsdorf														
Greinsfurth					17	39	F ₁	24						
Gresten													F ₁	40
Großau				F ₁	18	37							F ₁	23
Hainfeld													F ₁	23
Karlstetten													F ₁	30
Kleinzell													F ₁	30
Limberg	F ₁			F ₁	18	51			F ₁	29			F ₁	29
Loja-Persenbeug	F ₁	13	51	F ₁	13	51					F ₁	27	F ₁	27
Mannersdorf							F ₁	21	F ₁	23				
Maria Raisenmarkt									F ₂	27				
Meidling/Thale	F ₁	22	48	F ₁	22	48							F ₁	24
Münchreith													F ₁	22
Neuhaus													F ₁	33
Neunkirchen	F ₁													
Niederschrems				F ₁	19	51	F ₁	23					F ₁	24
Nussdorf				F ₁	19	44							F ₁	23
Ramsau (Hainfeld)				F ₁	19	40			F ₁	29				
Raxendorf													F ₁	27
Rohrbach				F ₁	19	38							F ₁	23
Rohrendorf	F ₁													
Rohr im Gebirge	F ₁			F ₁	22	37								
Seebarn/Wagram				F ₁	21	46								
Spielberg	F ₁													
Traismauer	F ₁													
Türnitz				F ₁	25	42							F ₁	26
Weißbach				F ₁	25	40								
Ybbsitz													F ₁	25

1) Korrigierte Liste 2005 per 07.11.2005.

2) Die angeführten Werke verfügen über eine gültige Zertifizierung ihrer WPK und dürfen daher ihre Produkte mit dem CE-Zeichen kennzeichnen. Kursiv gedruckte Werte beziehen sich auf Prüfzeugnisse der Erstprüfung im Jahr 2004.

3) PSV = 61 nach 24-stündiger Wasserlagerung

Legende:

BT = bituminöse Tragschicht

ZKK = zentralgemischte Kantkörnung

uOT = ungebundene Obere Tragschicht

uUT = ungebundene Untere Tragschicht

F = Frost-Tau-Widerstand/LA = Los-Angeles-Wert

PSV = Reibungsbeiwert nach Polieren



Güteüberwachte Erzeugnisse
Liste 2005 - Stand vom 1. September 2005¹⁾

Werk ²⁾	EN 12620 Beton			EN 13043 Decken				BT		ZKK		EN 13242 uOT		uUT	
	F	LA	PSV	F	LA	PSV	F	LA	F	LA	F	LA	F	LA	
Oberösterreich:															
Ehrenfeld														F ₁	20
Gunskirchen				F ₁	17	44									
Kaufing												F ₁	22	F ₁	22
Leithen				F ₁	16	46									
Lindenlach							F ₁	23							
Linz (LD)				F ₁	11	51 ³⁾									
Ohlsdorf	F ₁	21		F ₁	19	46						F ₁	21	F ₁	21
Riedlberg							F ₁	29	F ₁	33				F ₁	33
Sarmingstein														F ₁	39
Stadl Paura				F ₁	16	47									
Steyregg				F ₁	19	47									
Viecht	F ₁	21		F ₁	19	45								F ₁	20
Vorchdorf	F ₁	19		F ₁	20	46			F ₁	21	F ₁	22	F ₁	19	
Salzburg:															
Saalfelden	F ₁	13	57	F ₁	13	57	F ₁	13							
Steiermark:															
Donawitz (LD)				F ₁	11	51 ³⁾									
Gradenberg				F ₁	24	40								F ₁	31
Katsch				F ₁	20	47	F ₁	23						F ₁	26
Klösch	F ₁	12	51	F ₁	12	51	F ₁	24						F ₁	26
Murau														F ₁	30
Neustift				F ₁		38								F ₁	23
Possegg															
Preg				F ₁	18	50			F ₁	23				F ₁	23
Tirol:															
Kitzbühel				F ₁	15	56									
Vorarlberg:															
Au	F ₁													F ₁	17
Hohenems				F ₁	18	42									
Rankweil	F ₁			F ₁	18	48									
Schesa				F ₁	14	53									22
Schnepfau														F ₁	25
Bayern:															
Waldkirchen														F ₁	30
Wotzdorf	F ₁	19	53	F ₁	19	53								F ₁	

1) Korrigierte Liste 2005 per 07.11.2005.

2) Die angeführten Werke verfügen über eine gültige Zertifizierung ihrer WPK und dürfen daher ihre Produkte mit dem CE-Zeichen kennzeichnen. Kursiv gedruckte Werte beziehen sich auf Prüfzeugnisse der Erstprüfung im Jahr 2004

3) PSV = 61 nach 24-stündiger Wasserlagerung

Legende:

BT = bituminöse Tragschicht

ZKK = zentralgemischte Kantkörnung

uOT = ungebundene Obere Tragschicht

uUT = ungebundene Untere Tragschicht

F = Frost-Tau-Widerstand/LA = Los-Angeles-Wert

PSV = Reibungsbeiwert nach Polieren